

STAUF

seit 1828

STAUF D 20

Univerzálne disperzné lepidlo pre podlahové krytiny

Číslo produktu	141390
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> Univerzálne disperzné lepidlo pre podlahové krytiny Dlhá doba spracovateľnosti Vysoká rozmerová stabilita Vysoká koncová pevnosť Univerzálne použitie Všívajú koberec, s latexovým poťahom, penovým alebo syntetickým dvojitém podkladom Všívajú koberec s flísovým podkladom CV krytiny Gumové krytiny s hladkým, lešteným podkladom do hrúbky 2,5 mm Linoleum v pásoch alebo dlaždicach s hrúbkou do 4 mm Homogénne / heterogénne PVC, s penovým PVC podkladom Kremeň-vinylvé dlaždice LVT (luxusné vinylvé dlaždice) Tkanina, kokosové / sisalové vlákno, podklad potiahnutý latexom
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> Podlahy zo síranu vápenatého Zdvojené podlahy Nivelačné hmoty STAUF Drevotrieska (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) Homogénne sadrokartónové dosky Cementové podlahy STAUF XP 20 STAUF GS STAUF GS-Stand STAUF GS Basic STAUF FZ STAUF XP 10 STAUF RM STAUF SSP RAPID
Vhodné nivelačné hmoty	
Vhodné podložky	Iba na vyžiadanie <ul style="list-style-type: none"> Odolný proti starnutiu Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Dobrá zmáčavosť, veľmi nízke emisie Rýchle tuhnutie Vhodné pre kolieskové otočné stoličky podľa DIN EN 12529
Farba	Krémová
Spotreba na m ²	<ul style="list-style-type: none"> 300 g so zubovou stierkou STAUF č. 1 375 g so zubovou stierkou STAUF č. 2
Doba spracovateľnosti	5–25 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	5–20 minút

Pochôdnosť	Po približne 24 hodinách
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-309
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmie premrznúť • Sucho • Chlad
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balenie	14 kg plastový kýblik

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím prác musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo podľa príslušných národných noriem (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musí byť trvale suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať znečisťujúce látky, ktoré by bránili priľnutiu, zvyšky lepidla a pod. Ďalej je potrebné skontrolovať pórovitosť a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti v podklade, jeho absorpčné vlastnosti, teplotu v miestnosti, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je treba zaistiť, aby bola vykonaná dôkladná príprava podkladu. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musia byť rovné, trvalo suché a nesmú sa na nich vyskytovať trhliny. V závislosti od typu a stavu podkladu sa vykoná mechanická úprava podkladu (zametenie, vysávanie, mechanické brúsenie, pieskovanie, frézovanie, otryskanie). Trhliny a škáry, s výnimkou dilatačných a iných konštrukčných škár, musia byť pevne uzavreté pomocou opravnej živice a podlahových spôn STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutné zaplniť opravnou a vyrovnávacou hmotou STAUF.

Pred položením krytiny je bežne potrebné, aby bol riadne pripravený podklad vyrovnaný vhodnou nivelačnou hmotou STAUF. Po vyrovnaní podkladu už neaplikujte základný náter (penetráciu).

SPRACOVANIE

Lepidlá na podklad nanášajte vhodným nástrojom, dbajte na to, aby lepidlo netvorilo mláky a bolo nanesené rovnomerne. Po odvetraní a potom, čo lepidlo spriehľadní, položte počas doby spracovania krytinu a pevne ju pritlačte alebo prihľadte. Zaisťte úplné navlhčenie rubovej strany podkladu. Zabráňte tvorbe bublín pritlačením krytiny smerom dole, v prípade potreby použite korkovú dosku alebo valček. Najmä pri pokládke pružných podlahových krytín s fleecovou alebo podobnou podložkou sa skracaie doba odvetrania a doba spracovateľnosti. Nechajte odpočinúť 15 - 30 minút a potom krytinu dôkladne prihľadte alebo uvalcujte. Prípadné nadvihnuté okraje krytiny znovu prihľadte v priebehu 60 minút. Pri pokládke krytiny vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu.

POCHÔDNOSŤ

Zaťažiteľ je možné po 24 hodinách. Škáry spojte najskôr po 48 hodinách.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.