

**STAUF**

seit 1828

# STAUF D 70

Produkt proti preklzu dlaždíc s veľmi nízkymi emisiami

Číslo produktu	141080
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlaždice je možné ľahko vymeniť</li> <li>• Proti preklzu dlaždíc</li> <li>• Ľahké roztieranie</li> </ul>
Rozsah použitia	Produkt proti preklzu kobercových štvorcov
Vhodné pre inštaláciu	Samolepiace kobercové štvorce
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podlahy zo síranu vápenatého</li> <li>• Vyvýšené podlahy</li> <li>• Drevené dosky, drevovláknité dosky</li> <li>• Nivelačné hmoty STAUF</li> <li>• Drevotriekové dosky (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4)</li> <li>• Nelaminované sadrovvláknité dosky</li> <li>• Cementové podlahy</li> </ul>
Vhodné nivelačné hmoty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STAUF XP 40</li> <li>• STAUF XP 20</li> <li>• STAUF GS</li> <li>• STAUF GS-Stand</li> <li>• STAUF GS Basic</li> <li>• STAUF FZ</li> <li>• STAUF XP 10</li> <li>• STAUF RM</li> <li>• STAUF SSP RAPID</li> </ul>
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trvalo lepidlivý film citlivý na tlak</li> <li>• Použitie v obytnom aj komerčnom prostredí</li> <li>• Vhodné pre systémy podlahového vykurovania</li> <li>• Nízka spotreba</li> <li>• Nízka viskozita</li> </ul>
Farba	Biela
Spotreba na m <sup>2</sup>	75 g pri nanášaní valčekom
Doba spracovateľnosti	60–80 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	15–30 minút
Pochôdnosť	Ihneď
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-304
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesmie premrznúť</li> <li>• Sucho</li> <li>• Chlad</li> </ul>
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1

EMI kód

EC1 plus

Dostupné balenie

10 kg plastový kanister

## PREHLIADKA PODKLADU

Pred spracovaním musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo zodpovedajúcej národnej normy (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú pevnosť povrchu, byť trvale suchý, rovný, čistý a zbavený všetkých nečistôt, ktoré môžu zabrániť adhézii. Okrem toho je potrebné skontrolovať porozitu a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti a absorpciu podkladov ako aj teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Je potrebné zaistiť, aby bol podklad pripravený na inštaláciu, a to prevedením jeho riadnej prípravy. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú pevnosť povrchu, musia byť rovné, trvalo suché a bez trhlín. Mechanické úpravy podkladu (zametanie, vysávanie, mechanické kefovanie, pieskovanie, frézovanie, tryskanie) musia byť vykonané v závislosti od typu a stavu podkladu. Trhliny a spoje, okrem dilatačných škár a ďalších stavebných škár, musia byť pevne uzavreté opravnou živcou STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a priehlbiny môžu byť vyplnené samonivelačnou vyrovnávacou hmotou STAUF. Pred inštaláciou podlahových krytín musia byť riadne pripravené podkladové podlahy obvykle vyrovnané pomocou príslušnej vyrovnávacej hmoty STAUF. Akonáhle sú podklady vyrovnané, neaplikujte základné nátery.

## SPRACOVANIE

Naneste lepidlo rovnomerne na podklad pomocou vhodného valčeka. Nechajte lepidlo zaschnúť, kým vrstvy nespriehľadní (15-30 minút). Čím vyššie je aplikované množstvo, tým lepšia bude priľnavosť. Po odvetraní a potom, čo lepidlo spriehľadní, položte počas doby spracovania krytinu a pevne ju pritlačte alebo obrúste. Vždy dodržujte pokyny výrobcu podláh.

## OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalačné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.