

**Dr. Maxx**

LEPIDLO A TMEL

**POPIS PRODUKTU**

Profesionální, flexibilní, natíratelné stavební lepidlo na bázi MSP s extrémně vysokou pevností a vysokou počáteční lepidlostí.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Dr. MAXX je vysoce kvalitní výrobek pro konstrukční lepení např. desek, soklů, panelů na stěnách, podlahách, stropích atd. Lepení prakticky všech běžných stavebních materiálů a (i mokrých) povrchů. Vnitřní i venkovní použití bez znečištění hran. Možnost natírání většinou typů akrylového latexu a alkydových produktů. Lepení omítek, skla, zrcadel a plastů (akrylátových), (přírodního) kamene, betonu, dřeva a kovů na různých podkladech.

Příklady: Obklady stěn, stropní desky, izolační desky (minerální vata, pěna, PUR, PS atd.), budovy, ornamenty, rámy, parapety, soklové lišty, lišty, střešní a fasádní prvky.

**ZPRACOVÁNÍ**

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použití základního nátěru je vyžadováno pouze tam, kde jsou extrémní požadavky na strukturu v kombinaci s velmi porézními povrchy. Nedoporučují se podklady: PE, PP a teflon.

Nástroje: stříkací trubice - ruční nebo pistolová. Lepidla a montáž: aplikujte v pruzích nebo tečkách. Přitlačte (v případě potřeby opravte) a nechat vytvrdnout. Nepoužívejte při teplotě nižší než +5 °C.

Odstraňte mokré zbytky lepidla.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Teplotní odolnost	od -40 °C do +100 °C.
Odolnost proti vlhkosti a mrazu	dobrá
Chemická odolnost	odolný vůči všem povětrnostním vlivům, UV záření, krátkodobému působení zředěných kyselin, zásada solí
Překrytí nátěrem	dobré
Pružnost	trvale elastický
Základní materiál	MSP
Barva	bílá, RAL 9001
Hustota	1 569 kg/m <sup>3</sup>
Nanášení	3 mm / 6,3 bar
Povlak	po cca 10 minutách při teplotě +20 °C
Doba pro přilepení	po cca 4 hodinách
Tvrdost	cca 60 Shore A
Smrštění	žádné
Vytvrzení	cca 2–3 mm za 24 hodin
Prodloužení	330 %
Vnitřní pevnost (okamžitá)	cca 0,01 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu	cca 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost proti plísním	vynikající

**SPOTŘEBA**

Použití DR.MAXX s hrdlem ve tvaru V přibližně 7,25 m<sup>2</sup> na kartuš.

**BALENÍ**

Kartuše o objemu 290 ml.

**SKLADOVATELNOST**

Produkt DR.MAXX skladujte v uzavřené nádobě v chladu, bez mrazu. Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby.

**Maxx****MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 05211042

+420 483 515 503 • info@drmaxx.cz

**www.drmaxx.cz****www.drmaxx.cz**

**Dr. Maxx**

LEPIDLO A TMEL

Naše doporučení pro zpracování jsou založena na rozsáhlých zkouškách a praktických zkušenostech. Vzhledem na širokou škálu materiálů a okolností, za kterých se aplikace provádí, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky a za jakékoli škody vyplývající z použití výrobku. Rádi Vám kdykoliv poradíme.

**Pro vaše zdraví a zdraví vaší rodiny důkladně vyvětrejte.**

Trávíme stále více času v interiéru. Proto je stále důležitější kvalita vzduchu a vyvětrání výparů instalačních materiálů na podlahách a stěnách. Aby se zajistilo zdravé životní prostředí, je důležité věnovat pozornost složkám izolačních materiálů podlahových krytin a stavebním produktům, jako jsou izolační panely, lepidla a hydroizolační materiály.

Spolehněte se na materiály s označením EMICODE®, abyste si co nejlépe chránili zdraví a hygienu vzduchu ve vašem okolí a ve vaší domácnosti. Tyto materiály mají nízké emise, splňují nejpřísnější požadavky a normy a jsou neustále kontrolovány nezávislými zkušebními organizacemi. EMICODE® tak roky zaručuje čistou a bezpečnou kvalitu ovzduší v interiéru, pro zdravou a komfortní obytnou klima.