



MULTIFILL 2-5

Barevná spárovací hmota na dlaždice

POPIS

MULTIFILL 2-5 je barevná spárovací hmota na bázi cementu, která se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a vynikající barevnou stálostí. Je vhodná pro spáry o šířce 2-5 mm.

Výrobek je klasifikován jako spárovací hmota na dlaždice typu CG2 WA podle normy EN 13888.

OBLASTI POUŽITÍ

MULTIFILL 2-5 se používá ke spárování obkladů a dlažeb na stěnách nebo podlahách, pro vnitřní i venkovní použití.

TECHNICKÁ DATA

Forma:	cementový prášek
Barvy:	28
Potřeba vody:	6,50 l/25 kg pytel
Sypná hmotnost suché malty:	1,25±0,40 kg/l
Sypná hmotnost čerstvé malty:	1,60±0,50 kg/l
Aplikační teplota:	od +5 °C do +35 °C
Odolnost proti oděru: (EN 12808-2)	≤ 1 000 mm ³
Pevnost v tlaku po:	
- 28 dnech:	40,00 N/mm ²
- 25 cyklech zmrazování-rozmrazování:	40,00 N/mm ²
(EN 12808-3)	
Pevnost v ohybu po:	
- 28 dnech:	6,00 N/mm ²
- 25 cyklech zmrazování-rozmrazování:	5,00 N/mm ²
(EN 12808-3)	
Smrštění při vysychání: (EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
Nasákavost po:	
- 30 min:	≤ 2 g
- 240 min:	≤ 5 g
(EN 12808-5)	
Doba zpracovatelnosti:	nejméně 4 h při +20 °C
Pochůznost:	po 10 h při +20 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava podkladu

Podklad pokrytý dlaždicemi by měl být dokonale čistý. Spáry by měly být opatrně očištěny a navlhčeny mokrou houbou.

2. Aplikace

MULTIFILL 2-5 se za stálého míchání přidává do vody, dokud nevznikne homogenní pasta. K míchání se doporučuje použít nízkootáčkové míchadlo. Směs by se měla nechat asi 3 minuty odstát a poté znovu mírně promíchat.

Spárovací hmotu rozetřete diagonálně po spárách pomocí gumového hladítka a dbejte na jejich úplné vyplnění. Přebytečný materiál je nutné po chvíli setřít vlhkou houbou, aby nedošlo ke změně barvy. Nakonec lze povrch očistit suchým hadříkem.

Při použití venku nebo při vysokých teplotách se doporučuje opakované navlhčení po několika hodinách a po zaschnutí spárovací hmoty.

SPOTŘEBA

Spotřeba MULTIFILL 2-5 závisí na rozměrech obkladů a šířce spáry. Následující příklady jsou uvedeny orientačně (hodnoty v g/m²):

Rozměr obkladu (cm)	Šířka spáry			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2 x 2 x 0,3	1.300	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	400	600	800	1.000
15 x 15 x 0,7	310	470	630	780
20 x 20 x 0,7	240	360	480	590
20 x 30 x 0,7	200	300	400	490
30 x 30 x 0,8	190	280	370	460

BALENÍ – BARVY

MULTIFILL 2-5 je k dispozici v následujících 28 barvách s odpovídajícím číselným kódem a balením (2 kg, 5 kg a 25 kg pytle):

Barva	2 kg	5 kg	25 kg
01 Bílá	•	•	•
02 Černá	•	•	
03 Šedá	•	•	•
04 Perleťově šedá		•	
05 Světle šedá	•	•	•
06 Bahama béžová	•	•	•
07 Červenohnědá		•	
08 Hnědá	•	•	
09 Světle hnědá	•	•	
10 Tmavě šedá	•	•	
11 Slonovinová kost		•	

15 Manhattan šedá		•	
16 Světle okrová		•	
17 Sasanka	•	•	
18 Perleťově béžová	•	•	
19 Moka		•	
20 Kaštanová	•	•	
21 Karamelová	•	•	
30 Cementově šedá		•	
31 Keramická		•	
40 Tmavě hnědá		•	
41 Zemitě hnědá		•	
42 Šedobéžová		•	
43 Olivově zelená		•	
44 Velbloudí		•	
45 Písková		•	
46 Šedomodrá		•	
47 Šeříková		•	

K dispozici jsou sady realistických vzorků MULTIFILL.

DOBA POUŽITELNOSTI – SKLADOVÁNÍ

- Papírové pytle o hmotnosti 25 kg: 12 měsíců od data výroby
- Plastové pytle o hmotnosti 5 kg a 2 kg: 24 měsíců od data výroby

Všechny výše uvedené podmínky platí, pokud je výrobek skladován v původním neotevřeném obalu, chráněn před vlhkostí a mrazem.

POZNÁMKY

- MULTIFILL 2-5 obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě, proto je klasifikován jako dráždivý.
- Před použitím se seznamte s pokyny pro bezpečné použití a bezpečnostními opatřeními uvedenými na obalu.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností našeho Oddělení výzkumu a vývoje a z výsledků dlouhodobého používání výrobku v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití výrobku jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto zodpovědný za výběr výrobku vhodného pro zamýšlené použití. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky nahrazuje předchozí technické listy vztahující se ke stejnému výrobku.