

IZOLAČNÁ PÁSKA

Na trvalé utesnenie dilatačných škár, komponentných škár, stavebných a spojovacích škár a trhlín, najmä na vysoko namáhaných, kritických miestach v bytovej a priemyselnej výstavbe. Medzi preferované oblasti použitia patria terasy, balkóny, podloubí, vlhké priestory, bazény alebo veľké kuchyne, laboratória a oblasti potravinárskeho priemyslu.

SPRACOVANIE

Povrch musí byť stabilný, značne suchý a zbavený prachu, nečistôt a iných priľnavostí znižujúcich a uvoľnených zložiek. Výlomy na hranách je treba reprofilovať vhodnými opravnými systémami a vyplniť štrkové hniezda a nerovnosti. Oddeľujúce sa zložky, ako je cementová pasta, uvoľnené nátery a špicaté zrná v povrchu, musia byť odstránené vhodnými metódami (napr. pieskovaním, škrabaním). Lepidlo alebo maltu určenú pre príslušné tesniace opatrenia zmiešajte podľa pokynov výrobcu, v prípade potreby dbajte na dobu zrenia a pripravenú zmes naneste štetcom alebo uhlovým štetcom hojne na povrch v základnej vrstve. Dbajte na dobu spracovania a dobu použiteľnosti lepidla alebo malty! Následne vložte pásku z rolky do vlhkého adhézneho lôžka bez akýchkoľvek záhybov a pevne pritlačte okraj nosného materiálu pomocou špachtle alebo hladidla tak, aby lepidlo/malta úplne prenikli do nosného materiálu. V oblasti rohov použite tesniacu manžetu pre vnútorné/vonkajšie tesnenie rohov a pre priestupy rúrok. Potom naneste lepidlo/maltu (mokrú na mokré) ako vrchnú vrstvu, pokiaľ nie je oblasť nosného materiálu úplne pokrytá.

TECHNICKÉ DÁTA

Membrána	TPE
Nosný materiál	PP netkaný materiál
Šírka membrány	cca 120 mm
Šírka nosného materiálu	cca 120 mm
Celková hrúbka	0,6 mm
Pozdĺžne roztiahnutie	105 %
Priečne roztiahnutie	165 %
Tlak pri roztrhnutí	>1,5bar
Odolnosť proti ozónu	500 h

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

kyselina chlorovodíková 3 %	+
kyselina sírová 35 %	+
kyselina citrónová 100 g/l	+
kyselina mliečna 5 %	+
chlórnan sodný 0,3 g/l	+
slaná voda (20 g/l)	+
+ odolnosť/- neodolnosť	

SPÔSOB BALENIA

Dĺžka rolky podľa prania.

Vyššie uvedené informácie zodpovedajú aktuálnemu štádiu vývoja. Nepovažujú sa za úplné. Vzhľadom na to, že použitie a spracovanie našich výrobkov je mimo našej kontroly a meniace sa okolnosti v oblasti použitia, pracovných postupov a materiálov vyžadujú koordináciu s príslušnými pracovnoprávnymi vzťahmi, nemožno z týchto technických informácií vyvodzovať právnu záväznosť. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce technické listy.