

STAUF

— seit 1828 —



STAUF D 70

Protiskluzová fixace kobercových čtverců s velmi nízkými emisemi



Technický list

Číslo produktu ✓ 141080

Zvláštní vlastnosti

- ✓ čtverce lze snadno vyměnit
- ✓ protiskluzová fixace čtverců
- ✓ snadné nanášení válečkem

Oblast použití ✓ protiskluzová fixace pro volně kladené kobercové čtverce

Vhodné pro pokládku ✓ volně kladené kobercové čtverce

Vhodné podklady

- ✓ potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritové lité potěry)
- ✓ elastické staré podlahové krytiny na vyžádání
- ✓ zdvojené (dutinové) podlahy
- ✓ dřevěná prkna, dřevovláknité desky
- ✓ stěrkové hmoty STAUF
- ✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
- ✓ kámen, keramika, teraco, dlažba
- ✓ nelaminované sádrovláknité desky
- ✓ cementové potěry
- ✓ dutinové podlahy

Vhodné stěrkové hmoty

- ✓ STAUF XP 20
- ✓ STAUF GS
- ✓ STAUF GS-Stand
- ✓ STAUF GS Basic
- ✓ STAUF FZ
- ✓ STAUF XP 10
- ✓ STAUF RM
- ✓ STAUF SSP RAPID

Vlastnosti produktu


- ✓ trvale lepidlý film
- ✓ v obytných prostorách
- ✓ vhodné pro podlahové vytápění
- ✓ velmi vydatné
- ✓ nízká viskozita

Barva	✓ bílá
Spotřeba na m ²	✓ 75 g při nanášení válečkem
Otevřená doba	✓ 60–80 minut při 20 °C
Doba odvětrání	✓ 15–30 minut
Zatížitelnost / pochůznost	✓ ihned
Klima na pracovišti	✓ minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, nejlépe max. 65 %
Podmínky přepravy	✓ chránit před mrazem
Skladování	✓ chránit před mrazem ✓ suché ✓ chladné
Skladovatelnost	✓ 12 měsíců
Giscode	✓ D1
Emicode	✓ EC1 plus
Dostupné balení	✓ plastový kanystr 10 kg



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním je nutné podklad zkontrolovat podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný proti tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, být trvale suchý, rovný, čistý a bez nečistot, které mohou bránit přilnavosti, slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přidržnost povrchu. Zkontrolujte rovněž obsah vlhkosti a nasákavost podkladu, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k pokládce provedením řádné přípravy podkladu; podlahy musí být čisté, mít dostatečnou pevnost povrchu, být rovné, trvale suché a bez trhlin. V závislosti na druhu a stavu podkladu je nutné provést mechanickou předúpravu podkladu (zametení, vysátí, mechanické kartáčování, broušení, frézování, otryskání). Trhliny a spáry, kromě dilatačních a jiných konstrukčních spár, je nutné pevně uzavřít opravnou pryskyřicí STAUF a spojovacími sponami. Dutiny a prohlubně lze vyplnit nesamonivelační stěrkovou hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin je nutné řádně připravené podklady zpravidla vystěrkovat vhodnou stěrkovou hmotou STAUF. Jakmile jsou podklady vystěrkovány, nenanášejte penetraci.



ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo naneste rovnoměrně na podklad vhodným válečkem. Nechte lepidlo zaschnout, dokud vrstva lepidla nezprůhlední (15–30 minut). Čím vyšší je nanesené množství, tím lepší je přídržnost. K nanášení použijte přednostně mikrovláknový váleček nebo jemně pórovitý pěnový váleček. Po stanovené době odvětrání a poté, co se film lepidla stane průhledným, položte podlahovou krytinu během otevřené doby a pevně ji přitlačte nebo zaválečkujte. Při pokládce vždy navíc dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny. Nejvhodnější je použití při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezavadne.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Slouží však pouze jako pomoc při výběru našich produktů a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a zpracovatel musí sami provést dostatečné zkoušky, aby ověřili vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (technické listy, doporučení k pokládce a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

17.06.2026 - 12:11:36