

STAUF R 202

Bezrozpouštědlové a bezvodé 2složkové polyuretanové lepidlo pro pokládku umělého trávníku na vhodné rouno – pro vnitřní i venkovní použití

GISCODE RU I

Technický list	
Číslo produktu	✓ 124250
Zvláštní vlastnosti	✓ velmi hospodárné ✓ vynikající, velmi dobrá tvorba housenek i při vysokých teplotách okolního vzduchu ✓ vhodné pro systémy vytápění trávníku
Oblast použití	✓ pokládka umělého trávníku v interiéru i exteriéru
Vhodné pro pokládku	✓ umělého trávníku
Vhodné podklady	✓ štěrk nebo granulát z PU pryže
Vhodné podklady (pásky)	✓ spojovací páska C 145 ✓ spojovací páska C 345 ✓ spojovací páska C 147 ✓ spojovací páska C 140 ✓ spojovací páska C 230 ✓ spojovací páska C 166
Vlastnosti produktu	✓ vysoká přilnavost ✓ snadná aplikace
Barva	✓ zelená
Potřebné množství na m²	✓ 250–350 g/bm
Otevřená doba (doba zavadnutí)	✓ cca 45–60 minut při 20 °C
Zatížitelnost	✓ po 24–48 hodinách
Doplňující pokyny 1	✓ pochůzné po 4–6 hodinách

	✓ 1350 g/m² se zubovou stěrkou STAUF TKB C 3
Doplňující pokyny 2	✓ Nepoužívat za deště nebo silné rosy
Podmínky skladování	✓ suché ✓ chladné
Skladovatelnost	✓ 12 měsíců
Dostupná balení	✓ kovový kbelík 15,39 kg + 1,71 kg tvrdidla ✓ plastový kbelík 15,39 kg + 1,71 kg tvrdidla
Giscode	✓ RU1
Č. výrobku tvrdidla – složka 2C	✓ 124211 (tvrdidlo 10)
Doba zpracovatelnosti	✓ cca 25 min.
Mísicí poměr – složka A	✓ 9
Mísicí poměr – složka B	✓ 1
Barva složky B (tvrdidla)	✓ hnědá
Podmínky skladování 2C	✓ chránit před mrazem
Podmínky přepravy 2C	✓ chránit před mrazem
Doplňující pokyny 2C	✓ Podmínky přepravy: chránit před mrazem ✓ Podmínky skladování: chránit před mrazem



KONTROLA PODKLADU

Podklad musí splňovat požadavky směrnic a norem pro sportovní povrchy z umělého trávníku. Tyto požadavky zahrnují, že podklad nesmí mít žádné trhliny a musí být dostatečně pevný, suchý, rovný a čistý. Podklad musí splňovat požadavky směrnic a norem pro sportovní povrchy z umělého trávníku. Tyto požadavky zahrnují, že podklad nesmí mít žádné trhliny a musí být dostatečně pevný, suchý, rovný a čistý.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad v případě potřeby mechanicky vyčistěte (zametení nebo vysátí) v závislosti na druhu povrchu. Trhliny a spáry vyplňte vhodnými materiály a pro opravu trhlin a spár v elastických pryžových vrstvách použijte pryžový granulát ve spojení s PU pojivem STAUF.

POSTUP MÍCHÁNÍ SLOŽEK

Obě složky by měly být před použitím vytemperovány na pracovní teplotu (cca 20 °C). Přidejte celé množství tvrdidla č. 10 z plastové lahve do kbelíku se složkou pryskyřice. Míchání složek: obě složky důkladně promíchejte elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem nebo elektrickým míchadlem s jednorázovým nástavcem, dokud hmota nedosáhne jednotné barvy (doba míchání: minimálně 2 min.). Dbejte na to, aby byly složky dobře promíchány u stěn a na dně kbelíku. Vždy promíchejte celý obsah balení, aby byl zajištěn správný mísicí poměr.

ZPRACOVÁNÍ

Několik hodin před spojováním švů umělý trávník rozviňte a položte na požadované místo. Vložte spojovací pásku a lepidlo do aplikačního stroje (např. aplikační stroj STAUF) a pomocí pohyblivé lišty nastavte výšku tažné linie na aplikačním stroji podle struktury rubu umělého trávníku. Zvolte množství nanášeného lepidla tak, aby celý povrch trávníku ležel v loži lepidla (správné množství lepidla je rozhodující pro pevnost švu). Připevněte spojovací pásku po okrajích hrací plochy nebo kurtu a projeďte aplikačním strojem podél švu z jedné strany hrací plochy nebo kurtu na druhou. Aplikační stroj otevře šev, položí spojovací pásku bez záhybů, nanese lepidlo v housenkách a automaticky vrátí umělý trávník zpět do lože lepidla. Po klidové době 15–30 minut podlahovou krytinu důkladně přetřete nebo převálcujte. Pokud se některé okraje zvedají, přetřete je znovu po dobu až 60 minut. V případě potřeby šev po spojení zatižte. Lepidlo lze nanášet také jiným vhodným nářadím, například zubovou stěrkou TKB C1 až C4.

ZATÍŽITELNOST

Únosnost (zatížitelnost) závisí na teplotě okolí.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktických zkušeností. Jsou však určeny pouze jako pomoc při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a pokladač musí sami provést dostatečné zkoušky, aby se ujistili, že je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de