

STAUF

seit 1828

STAUF D 22 HV

Disperzní lepidlo na obklady stěn

Číslo produktu	141200
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoká viskozita • Extrémně vysoká počáteční lepivost • Velmi dobré tuhnutí
Vhodné pro instalaci	<ul style="list-style-type: none"> • Všívaný koberec s latexovým, pěnovým nebo syntetickým dvojitým podkladem • Všívaný koberec s flísovým podkladem • CV krytiny • Jehličková plst' • PVC homogenní/heterogenní, s podložkou z PVC pěny, křemen-vinyllové dlaždice • Tkanina, kokosové/sisalové vlákno, podklad potažený latexem
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> • Betonové zdi • Dřevěné podlahy v interiéru • Nivelační hmoty STAUF • Zdivo • Dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4) • Nelaminované sádrovláknité desky • Cementem pojená omítka
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Odolný proti stárnutí • Krátká doba odvětrání • Rychleschnoucí
Barva	Krémová
Spotřeba na m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 350 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1 • 400 g se zubovou stěrkou STAUF č. 2
Doba zpracovatelnosti	5-20 minut při 20 °C
Doba odvětrání	5-15 minut
Pochůznost	Po cca 24 hodinách
Klimatické podmínky v místnosti při práci	Minimálně 18 °C, max. 75 % rel. vlhkost, nejlépe max. 65 %
Požadavky na dopravu	Nesmí promrznout
Požadavky na skladování	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmí promrznout • Sucho • Chlad
Skladovatelnost	9 měsíců

GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balení	15 kg plastový kyblík

PROHLÍDKA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo odpovídající národní normy (např. BS 5325). Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, být trvale suchý, rovný, čistý a zbavený všech nečistot, které mohou zabránit adhezi. Kromě toho je třeba zkontrolovat porozitu a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také obsah vlhkosti a absorpci podkladů, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je třeba zajistit, aby byla provedena důkladná příprava podkladu. Podlahy musí být čisté, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, musí být rovné, trvale suché a bez trhlin. Mechanické úpravy podkladu (zametání, vysávání, mechanické kartáčování, pískování, frézování, tryskání) musí být provedeny v závislosti na typu a stavu podkladu. Trhliny a spoje, kromě dilatačních spár a dalších stavebních spár, musí být pevně uzavřeny opravnou pryskyřicí STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a prohlubně mohou být vyplněny samonivelační vyrovnávací hmotou STAUF. Před instalací podlahových krytin musí být řádně připravené podkladové podlahy obvykle vyrovnány pomocí příslušné vyrovnávací hmoty STAUF. Jakmile jsou podklady vyrovnány, neaplikujte základní nátěry.

ZPRACOVÁNÍ

Na podklad naneste lepidlo vhodným aplikačním nástrojem, zabraňte tvorbě kaluží. Po uplynutí stanovené doby odvětrání a po zprůhlednění lepidla, nainstalujte podlahu během doby schnutí, pevně přitlačte nebo obruste. Zvláště při instalaci pružné podlahy u potahů s flísem nebo podobnou podložkou se zkrátí doba odvětrání a doba zpracování. Po 15–30 minutách důkladně přitlačte podlahovou krytinu. Znovu potřete všechny okraje krytiny, které se zvedají, a to do 60 minut. Ujistěte se, že je podložka zcela navlhčená! Zabraňte vytváření bublin v podlaze – v případě potřeby použijte korkovou desku nebo váleček. Vždy dodržujte pokyny výrobců podlah.

POCHŮZNOST

Zatížit lze po 24 hodinách. Spáry spojte nejdříve po 48 hodinách.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.