

STAUF

seit 1828

STAUF D 22 HV

Disperzné lepidlo na obklady stien

Číslo produktu	141200
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoká viskozita • Extrémne vysoká počiatočná lepivosť • Veľmi dobré tuhnutie
Vhodné pre inštaláciu	<ul style="list-style-type: none"> • Všívaný koberec s latexovým, penovým alebo syntetickým dvojitém podkladom • Všívaný koberec s flísovým podkladom • CV krytiny • Ihličková plst' • PVC homogénne / heterogénne, s podložkou z PVC peny, kremeň-vinylóvé dlaždice • Tkanina, kokosové / sisalové vlákno, podklad potiahnutý latexom
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> • Betónové múry • Drevené podlahy v interiéri • Nivelačné hmoty STAUF • Murivo • Drevotrieskové dosky (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) • Nelaminované sadrovláknité dosky • Cementom pojená omietka • Odolný proti starnutiu • Krátka doba odvetrania • Rýchloschnúci
Vlastnosti výrobku	
Farba	Krémová
Spotreba na m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 400 g so zubovou stierkou STAUF č. 2 • 350 g so zubovou stierkou STAUF č. 1
Doba spracovateľnosti	5–20 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	5–15 minút
Pochôdnosť	Po približne 24 hodinách
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmie premrznúť • Sucho • Chlad
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1
EMI kód	EC1
Dostupné balenie	15 kg plastové vedro

PREHLIADKA PODKLADU

Pred spracovaním musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo zodpovedajúcej národnej normy (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú pevnosť povrchu, byť trvale suchý, rovný, čistý a zbavený všetkých nečistôt, ktoré môžu zabrániť adhézii. Okrem toho je potrebné skontrolovať porozitu a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti a absorpciu podkladov ako aj teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je potrebné zaistiť správnu prípravou podkladu, aby bol pripravený na pokládku. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú pevnosť povrchu, musia byť rovné, trvalo suché a bez trhlín. Mechanické úpravy podkladu (zametanie, vysávanie, mechanické kefovanie, pieskovanie, frézovanie, tryskanie) musia byť vykonané v závislosti od typu a stavu podkladu. Trhliny a spoje, okrem dilatačných škár a ďalších stavebných škár, musia byť pevne uzavreté opravnou živicom STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a priehlbiny môžu byť vyplnené samonivelizačnou vyrovnávacou hmotou STAUF. Pred inštaláciou podlahových krytín musia byť riadne pripravené podkladové podlahy obvykle vyrovnané pomocou príslušnej vyrovnávacej hmoty STAUF. Akonáhle sú podklady vyrovnané, neaplikujte základné nátery.

SPRACOVANIE

Na podklad naneste lepidlo vhodným aplikačným nástrojom, zabráňte tvorbe kaluží. Po uplynutí stanovenej doby odvetrania a po spriehľadnení lepidla nainštalujte podlahu počas doby schnutia, pevne pritlačte alebo obrúste. Zvlášť pri inštalácii pružnej podlahy pri poťahoch s flísom alebo podobnou podložkou sa skráti doba odvetrania a doba spracovania. Po 15–30 minútach dôkladne pritlačte podlahovú krytinu. Znovu potrite všetky okraje krytiny, ktoré sa dvíhajú, a to do 60 minút. Uistite sa, že je podložka úplne navlhčená! Zabráňte vytváraniu bublín v podlahe - v prípade potreby použite korkovú dosku alebo valček. Vždy dodržiajte pokyny výrobcov podláh.

POCHÔDZNOSŤ

Zaťažiteľ je možné po 24 hodinách. Škóry spojte najskôr po 48 hodinách.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.