

**STAUF**

seit 1828

# STAUF EXTRA AF

Polychlóroprénové kontaktné lepidlo na báze rozpúšťadiel

Číslo výrobku	122300
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vynikajúca počiatočná príľnavosť</li> <li>Veľmi dobrá roztierateľnosť</li> <li>Betónové steny</li> <li>Podlahy zo síranu vápenatého</li> <li>Drevené dosky, drevotrieškové dosky</li> <li>Nivelačné hmoty STAUF</li> <li>Magnezitové a sadrové podlahy</li> <li>Drevotrieška (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4)</li> <li>Kameň, keramika, teraco, dlaždice</li> <li>Schody</li> <li>Nelaminované sadrovotrieškové dosky</li> <li>Cementové podlahy</li> </ul>
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	
Rozsah použitia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné na montáž PVC, gumy, peny, podlahových lišt a schodiskových ríms. Podlahové krytiny musia byť odolné proti rozpúšťadlám.</li> <li>Vhodné na lepenie korku.</li> <li>STAUF XP 20</li> <li>STAUF GS</li> <li>STAUF GS-Stand</li> <li>STAUF FZ</li> <li>STAUF XP 10</li> <li>STAUF RM</li> </ul>
Vhodné nivelačné hmoty	
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoká rozmerová stabilita</li> <li>Veľmi dlhá kontaktná príľnavosť</li> <li>Schodiskové rímsy</li> <li>Podlahové lišty (drevo, PVC)</li> <li>PVC, guma a polymérna pena</li> <li>Drevo, cement, kov</li> <li>Ďalšie krytiny na vyžiadanie</li> <li>STAUF Intensive cleaner</li> <li>STAUF Special cleaner</li> </ul>
Vhodné podklady	
Vhodné čističe	
Farba	Béžová
Spotreba na m <sup>2</sup>	300 g so zubovou stierkou STAUF č. 9
Doba spracovateľnosti	Zhruba 90 minút pri 20 °C
Doba odvetrávania	10-15 minút
Pochôdnosť	Ihneď
Dodatočné inštrukcie 1	Vzhľadom na veľkú rozmanitosť materiálov a množstvo kombinácií by sa testovanie malo vykonávať v mieste pokládky, a to pre každé lepenie zvlášť.
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť

Kód nebezpečnosti pri preprave	F1
Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie menej ako + 10 °C</li><li>• Sucho</li><li>• Chlad</li></ul>
Trieda nebezpečnosti pri preprave	TRBF 20: kategória nebezpečnosti A1
Skladovateľnosť	12 mesiacov
GIS kód	S1
Dostupné balenie	4,3 kg kovový kanister

## PREHLIADKA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, rovný, čistý a bez antiadhézných prvkov. Skontrolujte teplotu v miestnosti, okolitú vlhkosť a teplotu podkladu.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Podlahu zameťte alebo vysajte, v prípade potreby ju obrúste, odstráňte antiadhézne prostriedky a všetky nečistoty, ktoré sa na podlahe nachádzajú. Vysoko nasiakavé podklady opatrite vhodným základným náterom STAUF či zriedeným lepidlom.

## SPRACOVANIE

Naneste lepidlo v tenkej vrstve na podklad a podlahovú krytinu pomocou štetca (štetec by mal byť bez plastových štetín, pretože reagujú na rozpúšťadlo) či vhodné zubové stierky a nechajte pôsobiť, pokiaľ lepidlo nevytvorí suchý film. Následne položte podlahovú krytinu, pevne ju pritlačte alebo prevalcujte. Čím vyšší vyviniete tlak, tým lepšieho výsledku lepenia docielite. V prípade, že je podlahová krytina inštalovaná príliš skoro alebo bolo nanesené príliš veľké množstvo lepidla môže dôjsť k inklúzii rozpúšťadla (zhlukovaniu lepidla) a vzniku bublín.

## OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.